

强制性国家标准

GB30981.1 《涂料中有害物质限量 第1部分：建筑涂料》

试验数据汇总

《涂料中有害物质限量 第1部分：建筑涂料》标准编制组

2024.06

《涂料中有害物质限量 第 1 部分：建筑涂料》验证数据汇总

收集了国家涂料质量监督检验中心 2023 年 7 月至 2024 年 5 月期间所出具的部分建筑涂料产品的 VOC、SVOC 等有害物质的检测数据以及本标准启动修订以来收集的企业有代表性样品测试的数据，现分析汇总如下：

1、水性墙面涂料 VOC 含量

序号	样品名称	VOC 含量(g/L)	溶剂型/水性
1	水性内墙底漆（色漆）1#	21	水性
2	水性内墙底漆（色漆）2#	2	水性
3	水性内墙底漆（色漆）3#	36	水性
4	水性内墙底漆（色漆）4#	47	水性
5	水性内墙底漆（色漆）5#	3	水性
6	水性内墙底漆（色漆）6#	未检出	水性
7	水性内墙底漆（色漆）7#	未检出	水性
8	水性内墙底漆（色漆）8#	69	水性
9	水性内墙底漆（色漆）9#	12	水性
10	水性内墙底漆（色漆）10#	12	水性
11	水性内墙底漆（色漆）11#	31	水性
12	水性内墙底漆（色漆）12#	26	水性
13	水性内墙底漆（色漆）13#	8	水性
14	水性内墙底漆（色漆）14#	17	水性
15	水性内墙底漆（色漆）15#	78	水性
16	水性内墙底漆（色漆）16#	未检出	水性
17	水性内墙底漆（色漆）17#	未检出	水性
18	水性内墙底漆（色漆）18#	29	水性
19	水性内墙底漆（色漆）19#	13	水性
20	水性内墙底漆（色漆）20#	16	水性
20 个水性内墙底色漆样品，VOC≤50g/L 的有 18 个，占 90%。			
1	水性外墙底漆（色漆）1#	42	水性
2	水性外墙底漆（色漆）2#	37	水性
3	水性外墙底漆（色漆）3#	54	水性
4	水性外墙底漆（色漆）4#	26	水性
5	水性外墙底漆（色漆）5#	13	水性
6	水性外墙底漆（色漆）6#	未检出	水性
7	水性外墙底漆（色漆）7#	9	水性
8	水性外墙底漆（色漆）8#	12	水性
9	水性外墙底漆（色漆）9#	36	水性
10	水性外墙底漆（色漆）10#	41	水性

序号	样品名称	VOC 含量(g/L)	溶剂型/水性
11	水性外墙底漆（色漆）11#	8	水性
12	水性外墙底漆（色漆）12#	5	水性
13	水性外墙底漆（色漆）13#	11	水性
14	水性外墙底漆（色漆）14#	12	水性
15	水性外墙底漆（色漆）15#	未检出	水性
16	水性外墙底漆（色漆）16#	96	水性
17	水性外墙底漆（色漆）17#	103	水性
18	水性外墙底漆（色漆）18#	23	水性
19	水性外墙底漆（色漆）19#	15	水性
20	水性外墙底漆（色漆）20#	未检出	水性
20 个水性外墙底色漆样品，VOC≤80g/L 的有 18 个，占 90%。			
1	内墙平涂漆（光泽≤10 GU）1#	2	水性
2	内墙平涂漆（光泽≤10 GU）2#	6	水性
3	内墙平涂漆（光泽≤10 GU）3#	12	水性
4	内墙平涂漆（光泽≤10 GU）4#	15	水性
5	内墙平涂漆（光泽≤10 GU）5#	未检出	水性
6	内墙平涂漆（光泽≤10 GU）6#	未检出	水性
7	内墙平涂漆（光泽≤10 GU）7#	未检出	水性
8	内墙平涂漆（光泽≤10 GU）8#	未检出	水性
9	内墙平涂漆（光泽≤10 GU）9#	65	水性
10	内墙平涂漆（光泽≤10 GU）10#	21	水性
11	内墙平涂漆（光泽≤10 GU）11#	9	水性
12	内墙平涂漆（光泽≤10 GU）12#	7	水性
13	内墙平涂漆（光泽≤10 GU）13#	12	水性
14	内墙平涂漆（光泽≤10 GU）14#	未检出	水性
15	内墙平涂漆（光泽≤10 GU）15#	未检出	水性
16	内墙平涂漆（光泽≤10 GU）16#	26	水性
17	内墙平涂漆（光泽≤10 GU）17#	33	水性
18	内墙平涂漆（光泽≤10 GU）18#	16	水性
19	内墙平涂漆（光泽≤10 GU）19#	11	水性
20	内墙平涂漆（光泽≤10 GU）20#	8	水性
20 个光泽≤10 GU 的内墙平涂漆，VOC≤50g/L 的有 19 个，占 95%。			

2、水性墙面涂料 SVOC 含量

序号	样品名称	SVOC 含量(g/L)	溶剂型/水性
1	水性内墙底漆（色漆）1#	35	水性
2	水性内墙底漆（色漆）2#	未检出	水性
3	水性内墙底漆（色漆）3#	72	水性
4	水性内墙底漆（色漆）4#	68	水性
5	水性内墙底漆（色漆）5#	156	水性
6	水性内墙底漆（色漆）6#	31	水性
7	水性内墙底漆（色漆）7#	85	水性

8	水性内墙底漆（色漆）8#	6	水性
9	水性内墙底漆（色漆）9#	137	水性
10	水性内墙底漆（色漆）10#	52	水性
11	水性内墙底漆（色漆）11#	143	水性
12	水性内墙底漆（色漆）12#	198	水性
13	水性内墙底漆（色漆）13#	26	水性
14	水性内墙底漆（色漆）14#	49	水性
15	水性内墙底漆（色漆）15#	85	水性
16	水性内墙底漆（色漆）16#	116	水性
17	水性内墙底漆（色漆）17#	174	水性
18	水性内墙底漆（色漆）18#	69	水性
19	水性内墙底漆（色漆）19#	72	水性
20	水性内墙底漆（色漆）20#	133	水性
21	水性内墙底漆（色漆）21#	127	水性
22	水性内墙底漆（色漆）22#	66	水性
23	水性内墙底漆（色漆）23#	22	水性
24	水性内墙底漆（色漆）24#	37	水性
25	水性内墙底漆（色漆）25#	未检出	水性
26	水性内墙底漆（色漆）26#	未检出	水性
27	水性内墙底漆（色漆）27#	15	水性
28	水性内墙底漆（色漆）28#	9	水性
29	水性内墙底漆（色漆）29#	2	水性
30	水性内墙底漆（色漆）30#	29	水性
30 个水性内墙底漆色漆样品，SVOC≤120g/L 的有 23 个，占 76.7%。			
1	水性外墙底漆（色漆）1#	86	水性
2	水性外墙底漆（色漆）2#	82	水性
3	水性外墙底漆（色漆）3#	73	水性
4	水性外墙底漆（色漆）4#	166	水性
5	水性外墙底漆（色漆）5#	116	水性
6	水性外墙底漆（色漆）6#	65	水性
7	水性外墙底漆（色漆）7#	93	水性
8	水性外墙底漆（色漆）8#	124	水性
9	水性外墙底漆（色漆）9#	45	水性
10	水性外墙底漆（色漆）10#	56	水性
11	水性外墙底漆（色漆）11#	168	水性
12	水性外墙底漆（色漆）12#	175	水性
13	水性外墙底漆（色漆）13#	未检出	水性
14	水性外墙底漆（色漆）14#	96	水性
15	水性外墙底漆（色漆）15#	192	水性
16	水性外墙底漆（色漆）16#	87	水性
17	水性外墙底漆（色漆）17#	89	水性
18	水性外墙底漆（色漆）18#	36	水性
19	水性外墙底漆（色漆）19#	53	水性

20	水性外墙底漆（色漆）20#	156	水性
21	水性外墙底漆（色漆）21#	162	水性
22	水性外墙底漆（色漆）22#	61	水性
23	水性外墙底漆（色漆）23#	53	水性
24	水性外墙底漆（色漆）24#	19	水性
25	水性外墙底漆（色漆）25#	93	水性
26	水性外墙底漆（色漆）26#	57	水性
27	水性外墙底漆（色漆）27#	169	水性
28	水性外墙底漆（色漆）28#	97	水性
29	水性外墙底漆（色漆）29#	44	水性
30	水性外墙底漆（色漆）30#	71	水性
30 个水性外墙底漆色漆样品，SVOC≤150g/L 的有 23 个，占 76.7%。			
1	内墙平涂漆（光泽≤10 GU）1#	72	水性
2	内墙平涂漆（光泽≤10 GU）2#	68	水性
3	内墙平涂漆（光泽≤10 GU）3#	64	水性
4	内墙平涂漆（光泽≤10 GU）4#	75	水性
5	内墙平涂漆（光泽≤10 GU）5#	24	水性
6	内墙平涂漆（光泽≤10 GU）6#	未检出	水性
7	内墙平涂漆（光泽≤10 GU）7#	未检出	水性
8	内墙平涂漆（光泽≤10 GU）8#	96	水性
9	内墙平涂漆（光泽≤10 GU）9#	15	水性
10	内墙平涂漆（光泽≤10 GU）10#	47	水性
11	内墙平涂漆（光泽≤10 GU）11#	39	水性
12	内墙平涂漆（光泽≤10 GU）12#	106	水性
13	内墙平涂漆（光泽≤10 GU）13#	23	水性
14	内墙平涂漆（光泽≤10 GU）14#	9	水性
15	内墙平涂漆（光泽≤10 GU）15#	7	水性
16	内墙平涂漆（光泽≤10 GU）16#	89	水性
17	内墙平涂漆（光泽≤10 GU）17#	93	水性
18	内墙平涂漆（光泽≤10 GU）18#	53	水性
19	内墙平涂漆（光泽≤10 GU）19#	57	水性
20	内墙平涂漆（光泽≤10 GU）20#	27	水性
21	内墙平涂漆（光泽≤10 GU）21#	63	水性
22	内墙平涂漆（光泽≤10 GU）22#	97	水性
23	内墙平涂漆（光泽≤10 GU）23#	127	水性
24	内墙平涂漆（光泽≤10 GU）24#	139	水性
25	内墙平涂漆（光泽≤10 GU）25#	未检出	水性
26	内墙平涂漆（光泽≤10 GU）26#	未检出	水性
27	内墙平涂漆（光泽≤10 GU）27#	18	水性
28	内墙平涂漆（光泽≤10 GU）28#	33	水性
29	内墙平涂漆（光泽≤10 GU）29#	71	水性
30	内墙平涂漆（光泽≤10 GU）30#	42	水性
30 个内墙平涂漆（光泽≤10 GU）样品，SVOC≤80g/L 的有 23 个，占 76.7%。			

1	内墙平涂漆（光泽>10 GU）1#	5	水性
2	内墙平涂漆（光泽>10 GU）2#	29	水性
3	内墙平涂漆（光泽>10 GU）3#	31	水性
4	内墙平涂漆（光泽>10 GU）4#	76	水性
5	内墙平涂漆（光泽>10 GU）5#	189	水性
6	内墙平涂漆（光泽>10 GU）6#	113	水性
7	内墙平涂漆（光泽>10 GU）7#	未检出	水性
8	内墙平涂漆（光泽>10 GU）8#	未检出	水性
9	内墙平涂漆（光泽>10 GU）9#	未检出	水性
10	内墙平涂漆（光泽>10 GU）10#	未检出	水性
11	内墙平涂漆（光泽>10 GU）11#	53	水性
12	内墙平涂漆（光泽>10 GU）12#	78	水性
13	内墙平涂漆（光泽>10 GU）13#	135	水性
14	内墙平涂漆（光泽>10 GU）14#	164	水性
15	内墙平涂漆（光泽>10 GU）15#	24	水性
16	内墙平涂漆（光泽>10 GU）16#	19	水性
17	内墙平涂漆（光泽>10 GU）17#	155	水性
18	内墙平涂漆（光泽>10 GU）18#	206	水性
19	内墙平涂漆（光泽>10 GU）19#	389	水性
20	内墙平涂漆（光泽>10 GU）20#	9	水性
21	内墙平涂漆（光泽>10 GU）21#	47	水性
22	内墙平涂漆（光泽>10 GU）22#	13	水性
23	内墙平涂漆（光泽>10 GU）23#	6	水性
24	内墙平涂漆（光泽>10 GU）24#	68	水性
25	内墙平涂漆（光泽>10 GU）25#	182	水性
26	内墙平涂漆（光泽>10 GU）26#	62	水性
27	内墙平涂漆（光泽>10 GU）27#	21	水性
28	内墙平涂漆（光泽>10 GU）28#	35	水性
29	内墙平涂漆（光泽>10 GU）29#	8	水性
30	内墙平涂漆（光泽>10 GU）30#	126	水性
30个内墙平涂漆（光泽>10 GU）样品，SVOC≤80g/L的有22个，占73.3%。			
1	外墙平涂漆 1#	36	水性
2	外墙平涂漆 2#	47	水性
3	外墙平涂漆 3#	98	水性
4	外墙平涂漆 4#	126	水性
5	外墙平涂漆 5#	16	水性
6	外墙平涂漆 6#	58	水性
7	外墙平涂漆 7#	6	水性
8	外墙平涂漆 8#	未检出	水性
9	外墙平涂漆 9#	111	水性
10	外墙平涂漆 10#	153	水性
11	外墙平涂漆 11#	237	水性
12	外墙平涂漆 12#	25	水性

13	外墙平涂漆 13#	86	水性
14	外墙平涂漆 14#	72	水性
15	外墙平涂漆 15#	98	水性
16	外墙平涂漆 16#	137	水性
17	外墙平涂漆 17#	102	水性
18	外墙平涂漆 18#	86	水性
19	外墙平涂漆 19#	64	水性
20	外墙平涂漆 20#	121	水性
21	外墙平涂漆 21#	173	水性
22	外墙平涂漆 22#	22	水性
23	外墙平涂漆 23#	54	水性
24	外墙平涂漆 24#	未检出	水性
25	外墙平涂漆 25#	116	水性
26	外墙平涂漆 26#	57	水性
27	外墙平涂漆 27#	68	水性
28	外墙平涂漆 28#	82	水性
29	外墙平涂漆 29#	71	水性
30	外墙平涂漆 30#	86	水性
30 个外墙平涂漆样品，SVOC≤100g/L 的有 21 个，占 70%。			
1	内墙质感漆 1#	88	水性
2	内墙质感漆 2#	71	水性
3	内墙质感漆 3#	65	水性
4	内墙质感漆 4#	29	水性
5	内墙质感漆 5#	53	水性
6	内墙质感漆 6#	115	水性
7	内墙质感漆 7#	123	水性
8	内墙质感漆 8#	68	水性
9	内墙质感漆 9#	93	水性
10	内墙质感漆 10#	106	水性
11	内墙质感漆 11#	168	水性
12	内墙质感漆 12#	35	水性
13	内墙质感漆 13#	71	水性
14	内墙质感漆 14#	23	水性
15	内墙质感漆 15#	54	水性
16	内墙质感漆 16#	42	水性
17	内墙质感漆 17#	66	水性
18	内墙质感漆 18#	19	水性
19	内墙质感漆 19#	37	水性
20	内墙质感漆 20#	9	水性
21	内墙质感漆 21#	165	水性
22	内墙质感漆 22#	178	水性
23	内墙质感漆 23#	226	水性
24	内墙质感漆 24#	93	水性

25	内墙质感漆 25#	57	水性
26	内墙质感漆 26#	66	水性
27	内墙质感漆 27#	216	水性
28	内墙质感漆 28#	52	水性
29	内墙质感漆 29#	21	水性
30	内墙质感漆 30#	8	水性
30 个内墙质感漆样品, SVOC≤100g/L 的有 22 个, 占 73.3%。			
1	外墙质感漆 1#	68	水性
2	外墙质感漆 2#	97	水性
3	外墙质感漆 3#	23	水性
4	外墙质感漆 4#	55	水性
5	外墙质感漆 5#	73	水性
6	外墙质感漆 6#	92	水性
7	外墙质感漆 7#	14	水性
8	外墙质感漆 8#	26	水性
9	外墙质感漆 9#	33	水性
10	外墙质感漆 10#	85	水性
11	外墙质感漆 11#	69	水性
12	外墙质感漆 12#	77	水性
13	外墙质感漆 13#	159	水性
14	外墙质感漆 14#	168	水性
15	外墙质感漆 15#	59	水性
16	外墙质感漆 16#	239	水性
17	外墙质感漆 17#	184	水性
18	外墙质感漆 18#	未检出	水性
19	外墙质感漆 19#	56	水性
20	外墙质感漆 20#	74	水性
21	外墙质感漆 21#	106	水性
22	外墙质感漆 22#	133	水性
23	外墙质感漆 23#	142	水性
24	外墙质感漆 24#	61	水性
25	外墙质感漆 25#	217	水性
26	外墙质感漆 26#	109	水性
27	外墙质感漆 27#	23	水性
28	外墙质感漆 28#	51	水性
29	外墙质感漆 29#	78	水性
30	外墙质感漆 30#	24	水性
30 个外墙质感漆样品, SVOC≤120g/L 的有 23 个, 占 76.7%。			
1	内墙效应颜料漆 1#	223	水性
2	内墙效应颜料漆 2#	156	水性
3	内墙效应颜料漆 3#	58	水性
4	内墙效应颜料漆 4#	96	水性
5	内墙效应颜料漆 5#	85	水性

6	内墙效应颜料漆 6#	76	水性
7	内墙效应颜料漆 7#	23	水性
8	内墙效应颜料漆 8#	368	水性
9	内墙效应颜料漆 9#	123	水性
10	内墙效应颜料漆 10#	147	水性
11	内墙效应颜料漆 11#	52	水性
12	内墙效应颜料漆 12#	未检出	水性
13	内墙效应颜料漆 13#	116	水性
14	内墙效应颜料漆 14#	28	水性
15	内墙效应颜料漆 15#	16	水性
16	内墙效应颜料漆 16#	89	水性
17	内墙效应颜料漆 17#	216	水性
18	内墙效应颜料漆 18#	187	水性
19	内墙效应颜料漆 19#	114	水性
20	内墙效应颜料漆 20#	62	水性
21	内墙效应颜料漆 21#	53	水性
22	内墙效应颜料漆 22#	29	水性
23	内墙效应颜料漆 23#	16	水性
24	内墙效应颜料漆 24#	85	水性
25	内墙效应颜料漆 25#	126	水性
26	内墙效应颜料漆 26#	67	水性
27	内墙效应颜料漆 27#	177	水性
28	内墙效应颜料漆 28#	106	水性
29	内墙效应颜料漆 29#	119	水性
30	内墙效应颜料漆 30#	138	水性
30 个内墙效应颜料漆样品, SVOC≤150g/L 的有 24 个, 占 80%。			
1	外墙效应颜料漆 1#	187	水性
2	外墙效应颜料漆 2#	29	水性
3	外墙效应颜料漆 3#	86	水性
4	外墙效应颜料漆 4#	93	水性
5	外墙效应颜料漆 5#	116	水性
6	外墙效应颜料漆 6#	268	水性
7	外墙效应颜料漆 7#	106	水性
8	外墙效应颜料漆 8#	85	水性
9	外墙效应颜料漆 9#	147	水性
10	外墙效应颜料漆 10#	203	水性
11	外墙效应颜料漆 11#	349	水性
12	外墙效应颜料漆 12#	116	水性
13	外墙效应颜料漆 13#	58	水性
14	外墙效应颜料漆 14#	69	水性
15	外墙效应颜料漆 15#	75	水性
16	外墙效应颜料漆 16#	36	水性
17	外墙效应颜料漆 17#	187	水性

18	外墙效应颜料漆 18#	57	水性
19	外墙效应颜料漆 19#	23	水性
20	外墙效应颜料漆 20#	39	水性
21	外墙效应颜料漆 21#	68	水性
22	外墙效应颜料漆 22#	193	水性
23	外墙效应颜料漆 23#	365	水性
24	外墙效应颜料漆 24#	126	水性
25	外墙效应颜料漆 25#	59	水性
26	外墙效应颜料漆 26#	88	水性
27	外墙效应颜料漆 27#	47	水性
28	外墙效应颜料漆 28#	71	水性
29	外墙效应颜料漆 29#	263	水性
30	外墙效应颜料漆 30#	134	水性
30 个内墙效应颜料漆样品, SVOC≤150g/L 的有 22 个, 占 73.3%。			
1	内墙底漆 (清漆) 1#	68	水性
2	内墙底漆 (清漆) 2#	97	水性
3	内墙底漆 (清漆) 3#	136	水性
4	内墙底漆 (清漆) 4#	209	水性
5	内墙底漆 (清漆) 5#	253	水性
6	内墙底漆 (清漆) 6#	116	水性
7	内墙底漆 (清漆) 7#	147	水性
8	内墙底漆 (清漆) 8#	159	水性
9	内墙底漆 (清漆) 9#	85	水性
10	内墙底漆 (清漆) 10#	67	水性
11	内墙罩光清漆 1#	39	水性
12	内墙罩光清漆 2#	未检出	水性
13	内墙罩光清漆 3#	193	水性
14	内墙罩光清漆 4#	367	水性
15	内墙罩光清漆 5#	256	水性
16	内墙罩光清漆 6#	103	水性
17	内墙罩光清漆 7#	118	水性
18	内墙罩光清漆 8#	142	水性
19	内墙罩光清漆 9#	109	水性
20	内墙罩光清漆 10#	265	水性
21	内墙罩光清漆 11#	48	水性
22	内墙罩光清漆 22#	86	水性
23	内墙罩光清漆 23#	73	水性
23 个内墙底漆 (清漆) / 罩光清漆样品, SVOC≤150g/L 的有 16 个, 占 70%。			
1	外墙底漆 (清漆) 1#	198	水性
2	外墙底漆 (清漆) 2#	216	水性
3	外墙底漆 (清漆) 3#	123	水性
4	外墙底漆 (清漆) 4#	96	水性
5	外墙底漆 (清漆) 5#	85	水性

6	外墙底漆（清漆）6#	73	水性
7	外墙底漆（清漆）7#	104	水性
8	外墙底漆（清漆）8#	425	水性
9	外墙底漆（清漆）9#	237	水性
10	外墙底漆（清漆）10#	168	水性
11	外墙底漆（清漆）11#	142	水性
12	外墙底漆（清漆）12#	58	水性
13	外墙底漆（清漆）13#	74	水性
14	外墙底漆（清漆）14#	23	水性
15	外墙底漆（清漆）15#	68	水性
16	外墙罩光清漆 1#	19	水性
17	外墙罩光清漆 2#	63	水性
18	外墙罩光清漆 18#	126	水性
19	外墙罩光清漆 19#	342	水性
20	外墙罩光清漆 20#	156	水性
21	外墙罩光清漆 21#	172	水性
22	外墙罩光清漆 22#	168	水性
23	外墙罩光清漆 23#	309	水性
24	外墙罩光清漆 24#	222	水性
25	外墙罩光清漆 25#	63	水性
26	外墙罩光清漆 26#	49	水性
26 个外墙底漆（清漆）/罩光清漆样品，SVOC≤180g/L 的有 19 个，占 73%。			

3、甲基异噻唑啉酮含量

序号	样品名称	VOC 含量 (mg/kg)	溶剂型/水性
1	水性墙面涂料 1#	未检出	水性
2	水性墙面涂料 2#	未检出	水性
3	水性墙面涂料 3#	未检出	水性
4	水性墙面涂料 4#	未检出	水性
5	水性墙面涂料 5#	68	水性
6	水性墙面涂料 6#	57	水性
7	水性墙面涂料 7#	236	水性
8	水性墙面涂料 8#	512	水性
9	水性墙面涂料 9#	316	水性
10	水性墙面涂料 10#	106	水性
11	水性墙面涂料 11#	52	水性
12	水性墙面涂料 12#	34	水性
13	水性墙面涂料 13#	未检出	水性
14	水性墙面涂料 14#	未检出	水性

序号	样品名称	VOC 含量 (mg/kg)	溶剂型/水性
15	水性墙面涂料 15#	未检出	水性
16	水性墙面涂料 16#	103	水性
17	水性墙面涂料 17#	37	水性
18	水性墙面涂料 18#	89	水性
19	水性墙面涂料 19#	56	水性
20	水性墙面涂料 20#	27	水性
21	水性墙面涂料 21#	539	水性
22	水性墙面涂料 22#	77	水性
23	水性墙面涂料 23#	19	水性
24	水性墙面涂料 24#	35	水性
25	水性墙面涂料 25#	16	水性
26	水性墙面涂料 26#	22	水性
27	水性墙面涂料 27#	63	水性
28	水性墙面涂料 28#	52	水性
29	水性墙面涂料 29#	78	水性
30	水性墙面涂料 30#	64	水性
30 个水性墙面涂料样品，甲基异噻唑啉酮≤200mg/kg 的有 26 个，占 86.7%。			

4、地坪涂料中 SVOC 含量

序号	样品名称	SVOC 含量(g/L)	溶剂型/水性
1	水性地坪涂料 1#	42	水性
2	水性地坪涂料 2#	57	水性
3	水性地坪涂料 3#	132	水性
4	水性地坪涂料 4#	85	水性
5	水性地坪涂料 5#	69	水性
6	水性地坪涂料 6#	78	水性
7	水性地坪涂料 7#	103	水性
8	水性地坪涂料 8#	157	水性
9	水性地坪涂料 9#	85	水性
10	水性地坪涂料 10#	72	水性
11	水性地坪涂料 11#	89	水性
12	水性地坪涂料 12#	93	水性
13	水性地坪涂料 13#	136	水性
14	水性地坪涂料 14#	198	水性
15	水性地坪涂料 15#	未检出	水性
16	水性地坪涂料 16#	63	水性
17	水性地坪涂料 17#	78	水性
18	水性地坪涂料 18#	88	水性
19	水性地坪涂料 19#	93	水性
20	水性地坪涂料 20#	94	水性
21	水性地坪涂料 21#	49	水性

序号	样品名称	SVOC 含量(g/L)	溶剂型/水性
22	水性地坪涂料 22#	67	水性
23	水性地坪涂料 23#	236	水性
24	水性地坪涂料 24#	348	水性
25	水性地坪涂料 25#	143	水性
26	水性地坪涂料 26#	52	水性
27	水性地坪涂料 27#	34	水性
28	水性地坪涂料 28#	183	水性
29	水性地坪涂料 29#	51	水性
30	水性地坪涂料 30#	79	水性
30 个水性地坪涂料样品, SVOC≤100mg/kg 的有 21 个, 占 70%。			
1	聚合物水泥复合型地坪涂料 1#	37	水性
2	聚合物水泥复合型地坪涂料 2#	21	水性
3	聚合物水泥复合型地坪涂料 3#	44	水性
4	聚合物水泥复合型地坪涂料 4#	102	水性
5	聚合物水泥复合型地坪涂料 5#	39	水性
6	聚合物水泥复合型地坪涂料 6#	18	水性
7	聚合物水泥复合型地坪涂料 7#	未检出	水性
8	聚合物水泥复合型地坪涂料 8#	未检出	水性
9	聚合物水泥复合型地坪涂料 9#	98	水性
10	聚合物水泥复合型地坪涂料 10#	12	水性
11	聚合物水泥复合型地坪涂料 11#	71	水性
12	聚合物水泥复合型地坪涂料 12#	9	水性
13	聚合物水泥复合型地坪涂料 13#	16	水性
14	聚合物水泥复合型地坪涂料 14#	45	水性
15	聚合物水泥复合型地坪涂料 15#	39	水性
16	聚合物水泥复合型地坪涂料 16#	46	水性
17	聚合物水泥复合型地坪涂料 17#	172	水性
18	聚合物水泥复合型地坪涂料 18#	22	水性
19	聚合物水泥复合型地坪涂料 19#	48	水性
20	聚合物水泥复合型地坪涂料 20#	41	水性
20 个聚合物水泥复合型地坪涂料样品, SVOC≤50mg/kg 的有 16 个, 占 80%。			

5、辅助材料中环氧涂料用胺类固化剂 MDA 含量

序号	样品名称	MDA 含量(%)	溶剂型/水性
1	环氧涂料用胺类固化剂 1#	未检出	溶剂性
2	环氧涂料用胺类固化剂 2#	未检出	溶剂性
3	环氧涂料用胺类固化剂 3#	未检出	溶剂性
4	环氧涂料用胺类固化剂 4#	未检出	溶剂性
5	环氧涂料用胺类固化剂 5#	未检出	溶剂性
6	环氧涂料用胺类固化剂 6#	未检出	溶剂性
7	环氧涂料用胺类固化剂 7#	0.1	溶剂性

序号	样品名称	MDA 含量 (%)	溶剂型/水性
8	环氧涂料用胺类固化剂 8#	未检出	溶剂性
9	环氧涂料用胺类固化剂 9#	未检出	溶剂性
10	环氧涂料用胺类固化剂 10#	2.6	溶剂性
11	环氧涂料用胺类固化剂 11#	未检出	溶剂性
12	环氧涂料用胺类固化剂 12#	未检出	溶剂性
13	环氧涂料用胺类固化剂 13#	未检出	溶剂性
14	环氧涂料用胺类固化剂 14#	未检出	溶剂性
15	环氧涂料用胺类固化剂 15#	未检出	溶剂性
16	环氧涂料用胺类固化剂 16#	0.04	溶剂性
17	环氧涂料用胺类固化剂 17#	未检出	溶剂性
18	环氧涂料用胺类固化剂 18#	未检出	溶剂性
19	环氧涂料用胺类固化剂 19#	未检出	溶剂性
20	环氧涂料用胺类固化剂 20#	未检出	溶剂性
21	环氧涂料用胺类固化剂 21#	未检出	溶剂性
22	环氧涂料用胺类固化剂 22#	未检出	溶剂性
23	环氧涂料用胺类固化剂 23#	0.3	溶剂性
24	环氧涂料用胺类固化剂 24#	未检出	溶剂性
25	环氧涂料用胺类固化剂 25#	未检出	溶剂性
26	环氧涂料用胺类固化剂 26#	未检出	溶剂性
27	环氧涂料用胺类固化剂 27#	未检出	溶剂性
28	环氧涂料用胺类固化剂 28#	未检出	溶剂性
29	环氧涂料用胺类固化剂 29#	1.5	溶剂性
30	环氧涂料用胺类固化剂 30#	未检出	溶剂性
30 个环氧涂料用胺类固化剂样品, MDA≤1.0%的有 28 个, 占 93.3%。			

6、辅助材料色浆中烷基酚聚氧乙烯醚(限辛基酚和壬基酚, 辛基酚聚氧乙烯醚 [C₈H₁₇-C₆H₄-(OC₂H₄)_nOH] 和壬基酚聚氧乙烯醚 [C₉H₁₉-C₆H₄-(OC₂H₄)_nOH], n=2~16) 含量

序号	样品名称	APEO 含量 (mg/kg)	溶剂型/水性
1	色浆 1#	123	水性
2	色浆 2#	未检出	水性
3	色浆 3#	236	水性
4	色浆 4#	552	水性
5	色浆 5#	未检出	水性
6	色浆 6#	1728	水性
7	色浆 7#	2036	水性
8	色浆 8#	1267	水性
9	色浆 9#	未检出	水性
10	色浆 10#	未检出	水性
11	色浆 11#	367	水性
12	色浆 12#	246	水性

序号	样品名称	APE0 含量 (mg/kg)	溶剂型/水性
13	色浆 13#	未检出	水性
14	色浆 14#	3789	水性
15	色浆 15#	5038	水性
16	色浆 16#	529	水性
17	色浆 17#	147	水性
18	色浆 18#	未检出	水性
19	色浆 19#	未检出	水性
20	色浆 20#	336	水性
21	色浆 21#	317	水性
22	色浆 22#	529	水性
23	色浆 23#	185	水性
24	色浆 24#	65	水性
25	色浆 25#	89	水性
26	色浆 26#	669	水性
27	色浆 27#	826	水性
28	色浆 28#	715	水性
29	色浆 29#	635	水性
30	色浆 30#	882	水性
30 个色浆样品，APE0≤1000g/L 的有 25 个，占 83.3%。			